

Изделия принимаются партиями. Под партией подразумевается количество изделий одного артикула, одного наименования, одного сечения/размера/объема, одного сорта. В партии допускается количество изделий низшего сорта до 7%. Приемка производится путём выборочного осмотра 10% от партии. Размеры и длины деталей устанавливаются по спецификации Строительная база "София".

Нормы сортировки погонажных изделий сухих строганых ель/сосна сорт АВ.

	Имитация бруса, вагонка различных профилей, имитация бревна, террасная доска, скандинавская доска, шпунтованная доска и др. сухая строганая погонажная продукция	Строганная доска/брус/брусоч (одна лучшая пласть считается лицевой)
Булавочный сучок:	До 10 мм - без ограничений.	До 10 мм - без ограничений.
Здоровый сучок:	Без ограничений.	Без ограничений.
Сросшийся сучок:	Без ограничений.	Без ограничений.
Гнилой сучок:	Не допускается.	Не допускается.
Выпадающий сучок или отверстие от него:	Допускается 3 сучка не более 8 мм, на кромке или на шипе, не видимые после установки. На лицевой стороне допускаются несквозные выпавшие сучки, не более 5 шт. на изделие, максимальным диаметром 10 мм. На не лицевой допускаются без ограничений.	Допускаются несквозные до 30 мм не более 2 шт., глубиной до 1/3 на не лицевой стороне.
Механические повреждения:	Допускаются незначительные, если будут скрыты при монтаже. На не лицевой допускаются без ограничений.	Допускаются незначительные до 5 мм на лицевой стороне не более 1 шт. на 1 м погонный. На не лицевой стороне допускается.
Тупой обзол:	Допускается на не лицевой стороне, на шипе - не видимый после установки. Обзол без коры.	Допускается карандашный обзол.
Острый обзол:	Не допускается.	Не допускается.
Вырывы (в зоне сучков):	Допускается 2 вырыва на доску в зоне сучков, с максимальной шириной, не превышающей 10 мм. На не лицевой стороне допускаются. На шипе допускаются не видимые после установки.	Допускается 2 вырыва на доску в зоне сучков, с максимальной шириной, не превышающей 10 мм. На не лицевой стороне допускаются.
Пластевая (несквозная) трещина:	До 500 мм, ширина трещины не более 2 мм. Допускаются незначительные (волосяные) трещины 0.1-0.3мм шириной по всей длине изделия.	До 500 мм, ширина трещины не более 3 мм. Допускаются незначительные (волосяные) трещины 0.1-0.3мм шириной по всей длине изделия.
Пластевая (сквозная) трещина:	Не допускается.	Не допускается.
Торцевая трещина:	До 200 мм.	До 200 мм.
Кольцевая (отлупная) трещина:	На лицевой стороне - не допускается. На не лицевой – не регламентируется.	На лицевой стороне - не допускается. На не лицевой - – не регламентируется.
Твердая гниль:	Не допускается.	Не допускается.
Мягкая гниль:	Не допускается.	Не допускается.
Синева:	Светлая синева до 7% партии.	Светлая синева до 7% партии.
Червоточина:	Не допускается.	Не допускается.
Плесень:	Не допускается.	Не допускается.
Смоляные кармашки:	Максимальный размер 80 мм в длину и 5 мм в ширину, не более 10 штук на всю длину.	Максимальный размер 80 мм в длину и 5 мм в ширину, не более 10 штук на всю длину.
Прорость:	Открытая не допускается на лицевой стороне, сросшаяся допускается, не более 3 штук на всю длину.	Открытая не допускается на лицевой стороне, сросшаяся допускается, не более 3 штук на всю длину.
Крень:	Допускается	Допускается
Качество поверхности:	Непрострог: Допускается не более 10% от площади на лицевой поверхности. Неограниченно на не лицевой.	Непрострог: Допускается не более 10% от площади на лицевой пласти, до 7% в партии. На не лицевой пласти допускается.
Сердцевина:	Допускается не более 50% от длины изделия.	Допускается не более 50% от длины изделия.
Геометрия:	Длина: 0мм÷ +5мм Толщина: -1мм÷ +1мм Ширина: -2мм÷ +2мм Профиль -1мм÷ +1мм	Длина: 0мм÷ +5мм Толщина: -1мм÷ +1мм Ширина: -2мм÷ +2мм Профиль -1 мм÷ +1мм
Влажность	14% (+/- 2%)	14% (+/- 2%)

Нормы сортировки доски/бруска сухих строганых каркасных сосна/ель.

	Доска сухая строганая каркасная
Булавочный сучок:	Допускается.
Здоровый сучок:	Допускается.
Сросшийся сучок:	Допускается.
Гнилой сучок:	Допускается.
Выпадающий сучок или отверстие от него:	Допускается.
Загнивший сучок:	Допускается.
Механические повреждения:	Допускается.
Тупой обзол (карандашный допустим)	По длине: 50% с одной стороны, 40% в сумме с двух сторон Глубина обзола не более 35%
Острый обзол:	Допускается.
Вырывы (в зоне сучков):	Допускается.
Пластевая (несквозная) трещина:	Допускается.
Пластевая (сквозная) трещина:	Допускаются до 100% от длины, сквозные – макс.30% длины
Торцевая трещина:	Сквозная: длина 150% от ширины доски
Кольцевая (отлупная) трещина:	На лицевой стороне - не допускается. На не лицевой - до 10 мм глубиной.
Твердая гниль:	Допускается на 40% от площади доски, кол-во таких досок в партии не больше 10%
Мягкая гниль:	Не допускается.
Синева:	Допускается светлая на 50% от площади доски.
Червоточина:	Не допускается.
Смоляные кармашки:	Максимальный размер 80 мм в длину и 7 мм в ширину.
Прорость:	Допускается шириной не более 7 мм, длиной не более 50 мм, глубина не более 1мм. Не более 3 штук на доске. На не лицевой допускается несквозная.
Крень:	Допускается.
Качество поверхности:	Непрострог: Допускается не более 30% от площади поверхности.
Сердцевина:	Допускается
Геометрия:	Длина: 0мм÷ +5мм Толщина: -2мм÷ +2мм Ширина: -2мм÷ +2мм Профиль -1 мм÷ +1мм
Влажность	14% (+/- 2%)

Нормы сортировки доски/бруса/бруска естественной влажности, в том числе ХМ11, Медера (огнебиозащита) сосна/ель 1-2 сорт.

Булавочный сучок:	Допускается.
Здоровый сучок:	Допускается.
Сросшийся сучок:	Допускается.
Гнилой сучок:	Допускается.
Выпадающий сучок или отверстие от него:	Допускается в общем числе частично сросшихся и несросшихся сучков тех же размеров и не более половины их количества.
Загнивший сучок:	Допускается в общем числе частично сросшихся и несросшихся сучков тех же размеров и не более половины их количества.
Механические повреждения:	Допускается незначительные.
Тупой обзол (карандашный допустим)	По длине: 50% с одной стороны, 40% в сумме с двух сторон Глубина обзола не более 35%
Острый обзол:	Допускается.
Вырывы (в зоне сучков):	Допускается.
Пластевая (несквозная) трещина:	Допускается.
Пластевая (сквозная) трещина:	Допускаются до 200 мм изделия.
Торцевая трещина:	Допускаются на одном торце изделия до 30%.
Наклон волокон:	Допускается.
Твердая гниль:	Допускается на 40% от площади доски, кол-во таких досок в партии не больше 10%.
Мягкая гниль:	Не допускается.
Синева:	Допускается светлая на 50% от площади пиломатериала.
Червоточина:	Допускается неглубокая на обзолных частях..
Кармашки:	Допускаются не более 4 шт. на 1 м пог.
Прорость:	Допускается шириной не более 20% изделия.
Крень:	Допускается до 20% от площади.
Заболонь, плесень, грибные окраски:	Допускаются в виде пятен и полос.
Гнили:	Не допускаются.
Сердцевина:	Допускается в пиломатериале толщиной 40 мм и более.
Геометрия:	Длина: 0мм÷ +100мм Толщина: -2мм÷ +2мм на м пог Ширина: -2мм÷ +2мм